



富勒烯CNT复合体的观察

Observation of Fullerene on CNT Composite



凹凸像
Topographic image




相位像
Phase image

样品提供：京都大学大学院工学研究科
今堀研究室 梅山有和先生

Materials supplied by Tomokazu.Umeyama
Imahori lab.Kyoto University


MWNT/SWNT透明导电涂料膜的观察

Observation of Electroconductive Paints Distributed MWNT/SMNT



凹凸像
Topographic image

SWNT
Conductivity : $10^3 \sim 4 \Omega/\square$



凹凸像
Topographic image

MWNT 10nm
Conductivity : $10^6 \sim 7 \Omega/\square$